

ACCOPPIATO LATEROIDE - FILM POLIESTERE S 25 CLASSE E

POLYESTER FILM S 25 - LATEROIDE JOINT CLASS E

COD. INTERNO ISOLET	spessore	grammatura nominale
ISOLET INTERNAL CODE	thickness	nominal weight
	mm	gr/m ²
0087A	0,08	140
0087E	0,13	165
0087H	0,18	226
0087L	0,23	283
0087P	0,28	340
0087T	0,33	400
0087W	0,43	R
0088A	0,53	R

Proprietà

- Classe E
- Tensione di perforazione (su spessore 0,23 mm): 5,5 kV
- Allungamento alla rottura (su spessore 0,23 mm): 9%
- Resistenza alla trazione (su spessore 0,23 mm): 8 kg/mm²
- Spessore film poliestere: 0,025 mm
- Accoppiamento semplice S25
- Peso specifico: 130 gr/cm³
- Tolleranza sugli spessori: ± 10%
- Altezza rotoli: 750 - 1000 mm

Properties

- Class E
- Perforation voltage (on 0,23 mm thickness): 5,5 kV
- Breaking stretching (on 0,23 mm thickness): 9%
- Traction resistance (on 0,23 mm thickness) 8 kg/mm²
- Polyester film thickness: 0,025 mm
- Simple joint S25
- Specific weight: 130 gr/cm³
- Thickness tolerance: ± 10%
- Spools height: 750 - 1000 mm

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001.2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it