

CARTA ISOLANTE - LATEROIDE

INSULATING PAPER - LATEROIDE

COD. INTERNO ISOLET	spessore	grammatura nominale
ISOLET INTERNAL CODE	thickness	nominal weight
	mm	gr/m ²
0086A	0,10	100
0086E	0,15	150
0086H	0,20	200
0086L	0,30	260
0086P	0,40	350
0086T	0,50	520

Proprietà

- Classe A
- Tensione di perforazione in aria (su spessore 0,30 mm): 12 kV
- Prova di tensione in aria (su spessore 0,30 mm): 3 kV
- Allungamento alla rottura: 9%
- Peso specifico: 1,25 gr/cm³
- Tolleranza sugli spessori: ± 10%
- Altezza rotoli: 500 - 1000 mm
- Colore: grigio scuro

Properties

- Class A
- Perforation voltage on air (on 0,30 mm thickness): 12 kV
- Voltage test on air (on 0,30 mm thickness) 3 kV
- Breaking stretching: 9%
- Specific weight: 1,25 gr/cm³
- Thickness tolerance: ± 10%
- Spools height: 500 - 1000 mm
- Colour: dark gray

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975157
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale srl

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it