

CARTONE PRESSPAN OPACO

OPAQUE PRESSPAN CARDBOARD

COD. INTERNO ISOLET	spessore	grammatura nominale
ISOLET INTERNAL CODE	thickness	nominal weight
	mm	gr/m ²
0099A	1,0	1350
0099E	1,5	1580
0099H	2,0	2650
0099L	2,5	3300
0099P	3,0	4000
0099T	4,0	5250

Proprietà

- Tensione di perforazione in aria (su spessore 1,0 mm): 11 kV
- Prova di tensione in olio: 22 kV
- Allungamento alla rottura: 8%
- Peso specifico: 1,20 gr/cm³
- Tolleranza sugli spessori: ± 5%
- Formato: 1000 x 1000 mm ca.
- Colore: arancio

Properties

- Perforation voltage on air (on 1,0 mm thickness): 11 kV
- Voltage test in oil: 22 kV
- Breaking stretching: 8%
- Specific weight: 1,20 gr/cm³
- Thickness tolerance: ± 5%
- Size: 1000 x 1000 mm ca.
- Colour: orange

elexa cavi s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
Caselle Torinese - TO - ITALY
Tel. +390119975151
Fax +390119975157
info@elexa.it
www.elexa.it
P.IVA/VAT 10423220010
ISO 9001:2000 n. 13705/05/S

isolet
industriale s.r.l.

Via alle Fabbriche 20 - 10072
CASELLE T.se (TO) ITALY
Tel. +390119914186
Fax +390119975157
IVA/CF/VAT IT 10414550011
info@isolet.it
www.isolet.it